



Karta techniczna

effekt design Colori Fino

lazura do wykonywania ścian
w stylu antycznym

nakładać: pędzlem, wałkiem,

do wewnątrz

Kolor:	baza do samodzielnego barwienia: półtransparentna gotowe kolory: Sandsteinbeige 040, marmor 048, azurblau 006, jadegrün 041, rosenholzrot 042, tizianrot 018, pfirsichgelb 008, aprikosengelb 016, flammengelb 012
Stopień połysku:	półmat
Rodzaj środka wiążącego:	dyspersja żywic akrylowych
Gęstość:	około 1,06 – 1,09 g/cm ³
Zastosowanie:	lazura do kreatywnego kształtowania ścian w stylu antycznym
Właściwości:	wodorozcieńczalna, bezwonna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na zmywanie wg DIN 53778
Barwienie:	barwnikami effekt design Vollton- und Abtönfarben max 250ml pigmentu na 2,5 l bazy do samodzielnego barwienia Uwaga: Podczas samodzielnego barwienia należy mieszać za pomocą drewnianego mieszadła
Podłoże:	musi być suche i wolne od zabrudzeń, jak również od kontrastowych wymalowań. Dlatego zalecane jest uprzednie przygotowanie podłoża farbami np. effekt design Mattweiß lub Seidenweiß
Prowadzenie prac:	zagruntować podłoże effekt design Mattweiß i pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin. Na tak przygotowaną ścianę nakładamy delikatnie Wandlasur effekt design Colori fino za pomocą malarskiej rękawicy puchowej. Pojawia się białe żelki – nie rozcierać. Po 5-10 minutach przetrzeć delikatnie ruchem okrężnym powierzchnię ściany by dokładnie rozetrzeć powstałe żelki. <u>Wskazówki:</u> W zależności od gustu można uzyskać jaśniejsze kolory (dodajemy mniej pigmentu) lub np. przed nałożeniem Wandlasur Colori Fino zagruntować ścianę w dowolnym kolorze – uzyskujemy kontrast. W przypadku samodzielnego barwienia lazury zaleca się najpierw wykonanie niewielkiej próby w celu uzyskania wymaganego efektu
Czyszczenie narzędzi:	po użyciu umyć wodą, można dodać środka myjącego
Przechowywanie:	w chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem
Opakowania:	2,5 l – baza do samodzielnego barwienia 1,5 l – 9 gotowych kolorów
Zużycie:	ok. 100 – 200 ml/m ² w zależności od charakterystyki podłoża. Do dokładnego oszacowania zużycia zaleca się wykonanie próby na obiekcie docelowym

Czas schnięcia:	przy temperaturze + 20°C i wilgotności powietrza 65 % po około 4 godzinach powierzchniowo sucha
Temperatura prowadzenia prac:	min. + 5°C dla podłoża i otoczenia, zarówno podczas prowadzenia prac jak i schnięcia
Wskazówki bezpieczeństwa:	podczas prowadzenia prac zadbać o dobrą wentylację. Nie wdychać oparów. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy i skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wylewać do kanalizacji
Utylizacja:	tylko puste opakowania nadają się do recyklingu

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez:
Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach, Niemcy