



Karta techniczna

Holzlasur

cienkowarstwowa lazura
impregnująca

malowanie: pędzlem
lub przez zanurzenie (kapiel)

na zewnątrz

Kolory:	eiche - 0040, teak - 0041, palisander - 0042, nussbaum - 0043, grün - 0044, moosgrün - 0045, mahagoni - 0046, farblos - 0047, pinie - 0048, kiefer - 0050
Stopień połysku:	półmat
Baza pigmentowa:	światłoodporne pigmenty do lazur
Gęstość:	ok. 0,9 g/cm ³
Rodzaj materiału:	ochronna, rozcieńczalnikowa lazura impregnująca drewno na zewnątrz, przeznaczona do każdego rodzaju drewna liściastego i iglastego
Zastosowanie:	dekoracyjne, ochronne powłoki w naturalnych kolorach drzewa na elementach drewnianych , tj.: domki, podbitki, ściany szczytowe, płoty, ogrodzenia, belki stropowe, podłogi
Właściwości:	<u>mieszalność</u> : kolory można mieszać między sobą; rozjaśnianie można uzyskać dzięki Holzlasur farblos <u>odporność na światło</u> : bardzo dobra <u>odporność na warunki pogodowe, przyczepność, elastyczność</u> : spełnia normy DIN
Podłoże:	lazurę należy dobrze rozmieszać przed użyciem jak i od czasu do czasu w trakcie malowania; podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Drewno drzew tropikalnych oraz drzew iglastych bogatych w żywicę, należy przed malowaniem dokładnie zmyć rozpuszczalnikiem nitro
Prowadzenie prac:	malować pędzlem lub poprzez zanurzenie elementów drewnianych w lazurze. Drewno zagrożone grzybem, sinicą lub gniciem należy przed malowaniem zaimpregnować środkiem düfa Holzgrund, a następnie dwukrotnie pomalować/zanurzyć w lazurze. Elementy drewniane, bezpośrednio narażone na wpływ pogody, zaleca się pomalować trzykrotnie. Należy jednak pamiętać o tym, że każde następne malowanie ma znaczny wpływ na intensywność koloru. <u>odświeżanie starych powłok, restauracja</u> : (po 2 – 3 latach) powierzchnię wyszczotkować i oczyścić; pomalować 1 raz lazurą düfa Holzlasur
Uwagi:	Holzlasur farblos przeznaczony jest wyłącznie do rozjaśniania pozostałych kolorów i nie należy go stosować samego
Czyszczenie narzędzi:	po użyciu umyć terpentyną
Przechowywanie:	praktycznie nieograniczony czas przechowywania przy zamkniętym pojemniku; otwarte opakowanie należy szybko zużyć

Opakowania:	750 ml, 2,5 l, 5 l i 30 l
Zużycie:	ok. 12 m ² , w zależności od właściwości podłoża. Do dokładnego oszacowania zużycia zaleca się wykonanie malowania próbnego na obiekcie docelowym
Czas schnięcia:	w temp. ok. 20°C po ok. 4 godz. odporna na kurz, a po ok. 6 godz. – na dotyk. Po ok. 24 godz. podatna do następnego malowania i szlifowania
Temperatura podczas prac:	min. +5°C dla podłoża i otoczenia, zarówno podczas prowadzenia prac jak i schnięcia
Wskazówki:	düfa Holzlasur zawiera składniki palne i lotne. Dlatego też zarówno malowanie jak i składowanie wymaga zachowania podstawowych środków bezpieczeństwa stosowanych do oleistych środków ochronnych do drewna. Składować z dala od dzieci i nie stosować do malowania dziecięcych zabawek. Unikać kontaktu lazury ze skórą, a razie kontaktu umyć skórę wodą z mydłem. Podczas prowadzenia prac w zamkniętych pomieszczeniach należy unikać ognia i otwartego oświetlenia. Zadbaj o dobrą wentylację pomieszczeń. Stajnie i obory dla młodych i małych zwierząt, jak również stodoły i magazyny żywności powinny zostać zagospodarowane dopiero po całkowitym wyschnięciu lazury i dobrym przewietrzeniu pomieszczeń. Lazura nie nadaje się do malowania uli pszczoł. Chronić rośliny i sadzonki przed kontaktem z lazurą. Nie składować lazury razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Przed użyciem zapoznać się z oznaczeniami na opakowaniu
Utylizacja:	do recyklingu nadają się wyłącznie puste opakowania. Resztki produktu utylizować zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów: 080111

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.