



Karta techniczna

Sockelfarbe, D 231

Farba dyspersyjna
na zewnątrz

Malowanie pędzlem, wałkiem lub natryskiem

Dysza: 0,021 mm

Ciśnienie: 160 bar

Odporna na warunki atmosferyczne
Odporna na ścieranie wg DIN 53 778

Kolor:	201 - grau, 202 - braunbeige, 203 - nußbraun, 204 - sandstein und 205 - basaltgrau.
Stopień połysku:	Półmat
Rodzaj środka wiążącego:	Dyspersja żywic sztucznych
Gęstość:	Okolo 1,4 g/cm ³ .
Zastosowanie:	Farba do cokołów, jak również jako powłoka na wszystkie farby dyspersyjne w przypadku odpowiednich podłoży.
Właściwości:	Oporna na wpływy atmosferyczne, odporna na ścieranie wg, światłotrwala, odporna na działanie wapna, wysoce kryjąca, odporna na działanie deszczy i agresywnych gazów.
Podłoże:	Nadają się tynki, beton, mur, płyty budowlane. Podłoże musi być mocne, czyste i suche, wolne od luźno trzymających części. Chłonne i piaszczące się podłoża zagruntować środkiem düfa Tiefgrund LF, D 314 .
Prowadzenie prac:	<ol style="list-style-type: none">1. Malowanie wstępne: Farbę można rozcieńczyć wodą 5 – 10%.2. Malowanie końcowe: Malować farbą nierozcieńczoną.
Czyszczenie narzędzi:	Natychmiast po zakończeniu prac umyć wodą, podczas przerw w pracy narzędzia zanurzyć w farbie.
Przechowywanie:	Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Opakowania:	2,5 l, 5 l, 12,5 l.
Zużycie:	Okolo 5 - 7 m ² /l, w zależności od podłoża. Do dokładnego obliczenia zużycia zaleca się wykonanie malowania próbnego.
Temperatura podczas prac:	Min +5°C dla podłoża i powietrza podczas prowadzenia prac i podczas schnięcia.
Utylizacja:	Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu. Resztki produktu utylizować zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów: 08 01 03 lub 08 01 05

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.