



Karta techniczna

Stuckgips

Rodzaj materiału:	Gips sztukatorski - produkt pochodzenia naturalnego
Zastosowanie:	Stuckgips nadaje się do wypełniania ubytków, do wykonywania odlewów form, figur i do wykonywania stiuków.
Podłoże:	Podłoże musi być czyste.
Prowadzenie prac:	Po gruntownym oczyszczeniu powierzchni i po połączeniu w stosunku około 1: 2 (woda:gips), pozostawić na krótko i wymieszać dokładnie, nie pozostawiając grudek. W ciągu 15 minut nanosić przygotowany gips i wygładzać szpachelką. Przy pracach modelarskich gips powinien być odlany w przeciągu około 3-8 minut. Należy przy tym zwrócić uwagę, że należy np. malowanie możliwe jest po wyschnięciu gipsu.
Uwagi:	Stuckgips jest produktem pochodzenia naturalnego, i osiąga swój stopień bieli po wyschnięciu.
Czyszczenie narzędzi:	Natychmiast po użyciu umyć gruntownie wodą.
Składowanie:	Przechowywać w suchym miejscu.
Opakowania:	1 kg, 2,5 kg i 5 kg.
Zużycie:	Zależnie od zastosowania.
Temperatura podczas prac:	Minimum +5°C dla podłoża i powietrza , podczas prowadzenia prac i podczas schnięcia.
Utylizacja:	Tylko puste opakowania nadają się do recydingu. Resztki produktu utylizować wg EAK Nr. 080102 lub EAK Nr. 080105.

düfa 11/2005

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.