



Karta techniczna

effekt design Wisch-Strukturputz

Drobnoziarnisty tynk
wewnętrzny

Nakładanie: pędzlem, wałkiem, natryskiem

Kolor:	Biały
Stopień połysku:	Matowy
Rodzaj środka wiążącego:	Dyspersja żywic sztucznych
Gęstość:	Okolo 1,6 g/cm ³
Zastosowanie:	Gotowa do użycia masa tynkowa do wykonywania dekoracyjnych powłok ściennych w stylu śródziemnomorskim
Właściwości:	Małe napięcie powłokowe, przepuszczający parę wodną, prawie bezzapachowy, łatwy w użyciu. Powierzchnia ma strukturę drobnoziarnistego tynku.
Podłoże:	Muszą być nośne, mocne i czyste. Resztki farb klejowych starannie usunąć. Miejsca szpachlowane, kredujące i mocno chłonne zagruntować środkiem düfa Tiefgrund LF D 314 . Powierzchnie o dużym kontraście kolorów lub świeżo wyszpachlowane najlepiej pomalować wstępnie białą farbą.
Sposób nakładania:	Wisch-Strukturputz nałożyć najpierw wałkiem. Zanim przeschnie nadać mu wzory kolistymi ruchami szczotki lub twardego pędzla wedle własnego uznania.
Czyszczenie narzędzi:	Natychmiast po użyciu umyć wodą.
Przechowywanie:	W chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem.
Opakowania	10 l
Zużycie:	Okolo 300-400 ml/m ² . Do dokładnego obliczenia zużycia zaleca się wykonanie malowania próbnego na danym obiekcie.
Czas schnięcia:	W normalnej temperaturze pokojowej ok. +20°C nieprzyczepny dla kurzu po 4 godz., suchy po ok. 10 godz., zdatny do szlifowania lub dalszej przeróbki po ok. 24 godz. Niższe temperatury wydłużają czas schnięcia.
Temperatura podczas prac:	Minimum +5°C dla obiektu i powietrza podczas wykonywania prac i w czasie schnięcia.
Utylizacja:	Puste pojemniki wyrzucać do kontenerów na surowce wtórne. Resztki materiałów utylizować zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów: 08 01 12.

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.